РЕНОАРТ МС10

Камнезаменитель раствор

- ВЫСОКАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
- ВЫСОКАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ
- ОТСУТСТВИЕ УСАДКИ
- СООТВЕТСТВИЕ ЦВЕТА И ФРАКЦИИ РЕСТАВРИРУЕМОМУ ЭЛЕМЕНТУ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Индастро Реноарт МС10 – реставрационный раствор на основе минеральных компонентов и функциональных добавок. Предназначен для заполнения убылей при проведении реставрационных работ по восстановлению профиля декоративных и иных элементов из различного вида кирпича, натурального камня, облицовочной керамики.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Различный вид кирпича, натуральный камень, облицовочная керамика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	**В соответствии с образцом**
Размер фракции, мм, не более	**В соответствии с образцом**
Слой нанесения, не более, мм	**5 – 30**
Предел прочности при сжатии, 28 суток, МПа, не менее	**10**
Расход смеси, кг/дм³	**1,7**
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее	**40**
Температура нанесения, °С	**+5…+30**
Температура эксплуатации, °С	**–40…+65**

СОСТАВ

Портландцемент, минеральный наполнитель, модифицирующие добавки

УПАКОВКА

Тип упаковки	Норма укладки	Размер поддона
мешки 25 кг	**60 шт. на поддоне**	**поддон 1200 × 800 мм**

СРОК ГОДНОСТИ

- Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед проведением работ необходимо произвести тщательное обследование ремонтируемого участка. Поверхность основания должна быть очищена от пыли, грязи, следов масел и жира, краски, высолов и других веществ, ослабляющих сцепление с основанием. Осыпающиеся и слишком рыхлые участки необходимо удалить механически, сохраняя общую целостность оригинальной поверхности. Перед нанесением раствора поверхность необходимо смочить водой. Для повышения адгезии рекомендуется покрыть обрабатываемый участок раствором Реноарт МС10 с консистенцией «под кисть».

НАНЕСЕНИЕ

Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость с чистой водой (количество воды затворения указано на информационном стикере). Перемешивание производится механизированным способом дрелью либо строительным миксером со специальной насадкой для строительных растворов. В случае восполнения мелких утрат допускается замешивание небольших порций раствора вручную с соблюдением водотвердого отношения. Раствор можно использовать в течение 40 минут с момента затворения водой. Для приготовления раствора и проведения работ использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

Нанесение раствора Реноарт МС10 производится шпателем, мастерком либо специально подобранным инструментом для воссоздания сложных геометрических форм. В случае необходимости возможно нанесение нескольких слоев. Второй и последующий слои наносят после начала схватывания предыдущего, слегка увлажнив поверхность и сделав на ней небольшие насечки. Конечную толщину слоя рекомендуется выполнять на 1–2 мм больше необходимой для последующей финишной обработки затвердевшего раствора и доведения его фактуры до полного совпадения с реставрируемой.

УХОД

По окончанию работ поверхность в течение не менее 3 суток необходимо предохранять от прямых солнечных лучей. Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и высыхания должна быть выше +5°С. Не работать при прямых солнечных лучах, дожде или ветре (например, закрыть фасад сеткой для лесов). Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут вызвать разнотонность лицевого слоя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Смесь содержит цемент. Во время проведения работ следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

ВНИМАНИЕ! В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными. Версия 06.25

Инструкция теряет силу после появления новой редакции текста. Возможны изменения свойств продукта и сроков годности, которые указаны на информационном стикере, расположенном на лицевой/боковой части упаковки.