

ГРУНТ РЕНОАРТ RP710

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 06.25



СВОЙСТВА

- Глубокого проникновения
- Укрепляет старые и непрочные основания
- Снижает впитывающую способность основания
- Сокращает расход наносимых материалов
- Для внутренних и наружных работ

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт глубокого проникновения Индастро Реноарт RP710 предназначен для предварительной обработки сильно впитывающих и непрочных реставрируемых оснований перед нанесением выравнивающих штукатурных и напольных систем, лакокрасочных материалов.



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Известковые, гипсовые, цементные основания, легкий и ячеистый бетон, кладки из керамического и силикатного кирпича, природного камня, а также ГКЛ, ГВЛ. Грунт не предназначен для обработки металла и дерева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход материала, мл/м ²	100-250
Время высыхания, мин.	30-40
Морозостойкость при хранении, циклы	5
Температура хранения и транспортировки, °C	+5...+35*
Температура проведения работ, °C	+5...+30
Температура эксплуатации, °C	-50...+70

* допускается до 5 циклов замораживания-оттаивания не ниже -40°C

СОСТАВ

Водная полимерная дисперсия, комплекс вспомогательных добавок.

УПАКОВКА

Грунт глубокого проникновения Индастро Реноарт RP710 упакован в ведра массой 10 кг (10 л). Количество ведер на поддоне 33 шт. Размер поддона 1200*800 см.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления.

Исключить попадание прямых солнечных лучей!

Индастро Реноарт RP710 выдерживает без потери свойств 5 циклов замораживания-оттаивания.

В случае замораживания выдержать грунтовку при комнатной температуре до полного оттаивания. Не ускорять оттаивание с помощью любых нагревательных средств и приборов, так как это может привести к ухудшению свойств и характеристик грунта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Перед грунтованием необходимо удалить с поверхности отслаивающиеся элементы, масляные и битумные пятна, пыль и другие загрязнения. Поверхности, не предназначенные для обработки грунтом, должны быть защищены малярной лентой.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением грунт следует перемешать. Грунтование поверхности производить кистью, валиком, щеткой или распылителем. Повторное грунтование и нанесение последующих материалов возможно только после полного высыхания грунта.

УХОД

В процессе работы и в последующие 48 часов температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°C и не выше +35°C, влажность воздуха в помещении не должна превышать 70%.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Во время проведения работ следует использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством воды. Если раздражение не проходит, то следует обратиться к врачу, предоставив информацию о свойствах материала. Хранить в недоступном для детей месте.

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.
Версия 06.25

125252 г.Москва, ул.Зорге, д.28, стр.1

+7 (495) 226-18-53

Почта info@indastro.ru

<https://indastro.ru/>

