

РЕМОНТНЫЙ СОСТАВ FIREBOND PLAST FS901

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 03.26



СВОЙСТВА

- Готовая к применению огнеупорная масса
- С использованием фосфатных связующих

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Ремонтная пластичная масса предназначена для футеровки воротника и ремонта индукционной печи.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Состояние поставки	готовая к применению паста
Рекомендуемая температура применения, не более, °С	1600
Связка	химическая, фосфатная
Способ нанесения	обмазка
SiO ₂ не менее	89%
P ₂ O ₅ , не более	5%
Влажность, не более	8%
Проход через сетку 3,2 мм	100%
Срок хранения	6 месяцев
Изготовлено по ТУ производителя	

УПАКОВКА

Кварцитовый ремонтный состав Индастро Firebond FS901 упакован в пластиковые ведра. Вес ведра 20 кг. Количество ведер на поддоне 24 шт. Размер поддона 1200*800 мм.

ПРИМЕНЕНИЕ

Индастро Firebond Plast FS901 является неорганической пластифицированной термотвердеющей огнеупорной пластичной массой на химическом связующем. В зависимости от химического состава огнеупорная паста может быть белого, светло-серого цвета. Индастро Firebond Plast FS901 является готовым к применению продуктом. В случае необходимости допускается введение дистиллированной воды для корректировки консистенции огнеупорной массы. При этом механические свойства и качество огнеупорной пасты не меняются. Температура воды должна быть не менее 5 °С.

ХРАНЕНИЕ

Хранить и транспортировать при температуре от +5 °С до +25 °С. Не допускать попадания прямых солнечных лучей. В процессе хранения допускается выделение на поверхности огнеупорной пасты жидкой составляющей. В этом случае, перед применением, пасту необходимо перемешать механически, либо вручную до однородной консистенции. Пасту хранить герметично закрытой таре. Гарантийный срок хранения в заводской невскрытой упаковке составляет 6 месяцев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе использовать спецодежду и средства индивидуальной защиты органов дыхания, зрения, кожных покровов. При попадании раствора в глаза промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу. После выполнения работ используемые инструменты и оборудование необходимо тщательно промыть чистой водой, предотвратив затвердевание раствора. Хранить в недоступном для детей месте.

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными. Версия 03.26

125252 г.Москва, ул.Зорге, д.28, стр.1

+7 (495) 226-18-53

Почта info@indastro.ru

<https://indastro.ru/>

