РЕНОАРТ RL5 CL

Шпаклевка известково-цементная

- ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
- ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ
- АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ
- СЛОЙ НАНЕСЕНИЯ ДО 5 ММ
- НАНЕСЕНИЕ МЕТОДОМ «ПОД РУКАВИЧКУ»



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Реноарт RL5 CL предназначена для финишного выравнивания стен при реставрационных и отделочных работах. Рекомендуется для отделки фасадов, а также для внутренних работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Реноарт RL5 CL предназначена для финишной отделки оштукатуренных поверхностей стен и потолков. Для работ по кирпичным, бетонным, газобетонным основаниям, известковым, известково-цементным, цементно-известковым штукатуркам. Рекомендуется под последующее нанесение декоративных покрытий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид сухой смеси	**Однородный белый, без посторонних включений**
Расход воды, л/кг	**0,34–0,36**
Расход смеси кг/м² на 1мм	**1,2**
Слой нанесения, мм	**0,5…5**
Жизнеспособность, мин, не менее	**60**
Размер основного заполнителя, мм, не более	**0,2**
Марочная прочность, МПа, не менее	**3,5**
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее	**0,05**
Температура нанесения, °С	**+5…+30**
Температура эксплуатации, °С	**-40…+65**

СОСТАВ

Портландцемент, известь, минеральный наполнитель, модифицирующие добавки

УПАКОВКА

Тип упаковки	Норма укладки	Размер поддона
мешки 18 кг	**60 шт. на поддоне**	**поддон 1200 × 800 мм**

СРОК ГОДНОСТИ

- Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, сухим, непромерзшим, без высолов, впитывающим, немелящим, неосыпающимся, прочным. Старые осыпающиеся основания необходимо укрепить (например, укрепляющей пропиткой). Старые лакокрасочные покрытия должны быть полностью удалены. Перед нанесением шпаклевки все имеющиеся на основании щели и выбоины необходимо заделать специально предназначенными для этого продуктами ТМ Indastro.

НАНЕСЕНИЕ

Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость с чистой водой (количество воды указано на упаковке). Перемешивание производится механизированным либо ручным способом. Раствор необходимо

выдержать 3–5 минут, затем повторно перемешать. Раствор можно использовать в течение 30 минут с момента затворения водой. Для приготовления раствора и проведения работ использовать только чистые емкости, инструменты и воду.
Сухие впитывающие поверхности необходимо предварительно смачивать водой. Шпаклевка наносится шпателем слоем 0,5–5 мм за один раз. При необходимости многослойного нанесения каждый последующий слой наносится после схватывания предыдущего (~3–4 часа). При необходимости производится смачивание водой между слоями. Последний слой после отвердевания выравнивается зашкуриванием.

УХОД

Свежеошпаклеванные поверхности следует защищать от быстрого высыхания в течение 2 дней. Время твердения всех шпаклевочных слоев перед нанесением последующих материалов (декоративной штукатурки, окраски) – не менее 5 дней на 5 мм толщины.
Во время нанесения шпаклевки и процесса твердения температура воздуха, материала и основания должна быть выше +5 °С. Не работать при прямых солнечных лучах, дожде или ветре (например, закрыть фасад сеткой для лесов). Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут заметно увеличить время сушки. При работе внутри помещений с использованием нагревательных приборов необходимо хорошо проветривать помещения, не допускать прямого обогрева свежеошпаклеванных оснований.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Смесь содержит цемент и гидратную известь. Во время проведения работ следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

ВНИМАНИЕ! В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными. Версия 06.25

Инструкция теряет силу после появления новой редакции текста. Возможны изменения свойств продукта и сроков годности, которые указаны на информационном стикере, расположенном на лицевой/боковой части упаковки.