РЕНОАРТ RL20 GL

Штукатурка известково-гипсовая

- ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
- ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ
- АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ
- СЛОЙ НАНЕСЕНИЯ ДО 20 ММ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Реноарт RL20 GL предназначена для выравнивания стен при реставрационных и отделочных работах. Для внутренних работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Реноарт RL20 GL предназначена для оштукатуривания кирпичных, бетонных, газобетонных и других поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид сухой смеси	**Однородный белый, без посторонних включений**
Расход воды, л/кг	**0,45**
Расход смеси кг/м² на 1мм	**1,1**
Слой нанесения, мм	**5…20**
Жизнеспособность, мин, не менее	**40**
Размер основного заполнителя, мм, не более	**1,25**
Марочная прочность, МПа, не менее	**2,5**
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее	**0,1**
Температура нанесения, °С	**+5…+30**
Температура эксплуатации, °С	**-40…+65**

СОСТАВ

Портландцемент, известь, минеральный наполнитель, модифицирующие добавки

УПАКОВКА

Тип упаковки	Норма укладки	Размер поддона
мешки 17 кг	**42 шт. на поддоне**	**поддон 1200 × 800 мм**

СРОК ГОДНОСТИ

- Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, сухим, не замерзшим, без пыли, впитывающим, без высолов, способным нести нагрузку и без слабых участков. Срок выдержки бетонных оснований перед оштукатуриванием – 6 месяцев, кирпичных – 2–4 месяца. Основания, соответствующие указанным требованиям, не требуют укрепления и грунтования. Старые осыпающиеся основания необходимо укрепить (Индастро Реноарт SP200). Старые лакокрасочные покрытия должны быть полностью удалены. Перед нанесением штукатурки все имеющиеся на основании щели и выбоины необходимо заделать специально предназначенными для этого продуктами ТМ Indastro.

НАНЕСЕНИЕ

Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость с чистой водой (количество воды затворения указано на информационном стикере). Перемешивание производится механизированным либо ручным способом. Раствор необходимо выдержать 3–5 минут, затем повторно перемешать. Раствор можно использовать в течение 40 минут с момента затворения водой. Нанесение известково-гипсовой штукатурки следует производить вручную. Для приготовления раствора и проведения работ использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

На подготовительном этапе работ необходимо заполнить трещины и раковины, швы в кладке штукатурной смесью. На стыки разнородных поверхностей необходимо закрепить щелочестойкую фасадную сетку с перехлестом не менее 15 см на каждое основание. Крепление сетки производится путем ее утапливания в штукатурный раствор. На углы необходимо установить защитные уголки из коррозионностойкого металла. При необходимости на плоскость стены необходимо установить штукатурные маяки. Для монтажа металлических маяков используется тот же материал, что и для оштукатуривания. Штукатурка наносится на подготовленную поверхность сверху вниз «змейкой» требуемой толщины (макс. 20 мм за 1 нанесение), затем Н-образным правилом разравнивается и после схватывания по необходимости затирается пластиковыми или деревянными терками. Свежеоштукатуренные поверхности следует защищать от быстрого высыхания в течение 2 дней. Время твердения всех штукатурных слоев перед нанесением последующих материалов (декоративной штукатурки, окраски) – не менее 10 дней на 1 см толщины.

УХОД

Во время нанесения штукатурки и процесса твердения температура воздуха, материала и основания должна быть выше +5 °С. Не работать при прямых солнечных лучах, сквозняке. Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут заметно увеличить время сушки. При работе внутри помещений с использованием нагревательных приборов необходимо хорошо проветривать помещения, не допускать прямого обогрева свежеоштукатуренных оснований.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Смесь содержит гидратную известь. Во время проведения работ следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу

ВНИМАНИЕ! В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными. Версия 06.25

Инструкция теряет силу после появления новой редакции текста. Возможны изменения свойств продукта и сроков годности, которые указаны на информационном стикере, расположенном на лицевой/боковой части упаковки.