РЕНОАРТ RL5 GL

Шпаклевка известково-гипсовая

- ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
- ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ
- ВЫСОКАЯ ГИГИЕНИЧНОСТЬ ПОКРЫТИЯ
- СЛОЙ НАНЕСЕНИЯ ДО 5 ММ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Реноарт RL5 GL предназначена для подготовки стен при реставрационных и отделочных работах под высококачественную финишную отделку. Для внутренних работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Реноарт RL5 GL предназначена для шпаклевания известковых, гипсовых и известково-гипсовых штукатурок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид сухой смеси	**Однородный белый, без посторонних включений**
В/Т (водотвердое отношение)	**0,46–0,48**
Расход смеси кг/м² на 1мм	**1,1**
Слой нанесения, мм	**0,2…5**
Жизнеспособность, мин, не менее	**≥60**
Размер основного заполнителя, мм, не более	**0,2**
Марочная прочность, МПа, не менее	**3,0**
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее	**0,1**
Температура нанесения, °С	**+5…+30**
Температура эксплуатации, °С	**-40…+65**

СОСТАВ

Гипс, известь, минеральный наполнитель, модифицирующие добавки

УПАКОВКА

Тип упаковки	Норма укладки	Размер поддона
мешки 20 кг	**60 шт. на поддоне**	**поддон 1200 × 800 мм**

СРОК ГОДНОСТИ

- Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, сухим, не замерзшим, без пыли, впитывающим, без высолов, способным нести нагрузку и без слабых участков. Основания, соответствующие указанным требованиям, не требуют укрепления и грунтования. Старые осыпающиеся основания необходимо укрепить (например, укрепляющей пропиткой). Старые лакокрасочные покрытия должны быть полностью удалены. Перед нанесением шпаклевки все имеющиеся на основании щели и выбоины необходимо заделать специально предназначенными для этого продуктами ТМ Индастро.

НАНЕСЕНИЕ

Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость с чистой водой (количество воды указано на информационном стикере). Перемешивание производится механизированным либо ручным способом. Раствор необходимо выдержать 3–5 минут, затем повторно перемешать. Раствор можно использовать в течение 60 минут с момента затворения водой. Для приготовления раствора и проведения работ использовать только чистые емкости, инструменты и воду.
На обеспыленное и увлажненное основание равномерно нанести шпаклевку шпателем из нержавеющей стали. Толщина слоя, наносимого за один раз, должна составлять от 0,3 до 5 мм.

УХОД

Температура воздуха и основания в процессе нанесения и твердения должна составлять не менее +5°С. Свежеошпаклеванные поверхности следует защищать от быстрого высыхания и сквозняков.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Смесь содержит гидратную известь. Во время проведения работ следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

ВНИМАНИЕ! В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными. Версия 06.25

Инструкция теряет силу после появления новой редакции текста. Возможны изменения свойств продукта и сроков годности, которые указаны на информационном стикере, расположенном на лицевой/боковой части упаковки.