РЕНОАРТ RL5

Штукатурный обрызг

- **ПРОСТОТА В ПРИМЕНЕНИИ, ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ К ОСНОВАНИЮ**
- **ВЫСОКАЯ СУЛЬФАТОСТОЙКОСТЬ**
- **ВЫСОКАЯ АДГЕЗИЯ К ПОСЛЕДУЮЩИМ ШТУКАТУРНЫМ СЛОЯМ**
- **ВОДО-, АТМОСФЕРО-, МОРОЗОСТОЙКОСТЬ И ВЫСОКАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ**



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Индастро Реноарт RL5 – сухая смесь на цементной основе, предназначенная для трансфера влаги и солей из обрабатываемого основания в слой накапливающей штукатурки Индастро Реноарт RL40. Создает высокоэффективный адгезионно-трансферный слой, выравнивает впитывающую способность основания. Специальный раствор для предварительной обработки оснований методом набрызга.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подвижность, марка, не менее	**Пк5**
Жизнеспособность по потере подвижности, мин, не менее	**30**
Предел прочности при изгибе, МПа, не менее	**4**
Предел прочности при сжатии, МПа, не менее	**15**
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа, не менее	**0,3**
Глубина проникновения воды через 1 час, мм, не менее	**5**
Расход смеси, кг/м² на 1 мм	**1,6**
Расход воды, л/кг	**0,24–0,26**
Температура нанесения, °С	**+5…+30**
Срок хранения, мес., не менее	**12**

СОСТАВ

Портландцемент, известь, минеральный наполнитель, фиброволокно, модифицирующие добавки

УПАКОВКА

Тип упаковки	Норма укладки	Размер поддона
мешки 25 кг	**60 шт. на поддоне**	**поддон 1200 × 800 мм**

СРОК ГОДНОСТИ

- Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно обладать несущей способностью и быть свободным от веществ, препятствующих адгезии. Старые и поврежденные штукатурки, лакокрасочные и другие покрытия тщательно удалить. Сухие основания с высокой впитывающей способностью предварительно смочить до получения матово-влажной поверхности.

НАНЕСЕНИЕ

Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в ёмкость с чистой водой в пропорции, указанной на упаковке, и перемешать до образования однородной массы. Перемешивание производится профессиональным миксером. Замешивание материала миксерами гравитационного типа или вручную не рекомендуется. Раствор необходимо выдержать 3–5 минут, а затем повторно перемешать. После этого раствор готов к применению.
После подготовки матово-влажного основания набросать готовый раствор тонким слоем сетчатым методом (доля покрытия 80–90 %, толщиной не более 5 мм). Время отверждения до нанесения последующих штукатурных слоев – не менее 24 часов.

Инструмент (строительный миксер, смеситель принудительного действия, кельма, стальная щетка) очистить сразу после использования чистой водой. Затвердевший раствор возможно удалить только механическим путем.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Смесь содержит цемент. Во время проведения работ следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

ВНИМАНИЕ! В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными. Версия 06.25

Инструкция теряет силу после появления новой редакции текста. Возможны изменения свойств продукта и сроков годности, которые указаны на информационном стикере, расположенном на лицевой/боковой части упаковки.