РЕНОАРТ XC10

Шовный раствор

- ВЫСОКАЯ ПАРОПРОНИЦАЕМОСТЬ
- ВЫСОКАЯ АТМОСФЕРОСТОЙКОСТЬ
- СТОЙКОСТЬ К БИОПОРАЖЕНИЯМ
- ОТСУТСТВИЕ УСАДКИ
- ВОЗМОЖНОСТЬ КОЛЕРОВКИ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Индастро Реноарт XC10 – реставрационный раствор на основе минеральных компонентов и функциональных добавок. Предназначен для восстановления швов при проведении реставрационных работ по восстановлению кладки и облицовки различного вида кирпича, натурального камня, облицовочной керамики.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Кладка и облицовка из различного вида кирпича, натурального камня, облицовочной керамики.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	**В соответствии с образцом**
Размер фракции, мм	**В соответствии с образцом**
Слой нанесения, мм	**5…20**
Предел прочности при сжатии, 28 суток, МПа, не менее	**10**
Расход смеси, кг/дм³	**1,7**
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин, не менее	**40**
Температура нанесения, °С	**+5…+30**
Температура эксплуатации, °С	**–40…+65**

СОСТАВ

Портландцемент, известь, минеральный наполнитель, модифицирующие добавки

УПАКОВКА

Тип упаковки	Норма укладки	Размер поддона
мешки 25 кг	**60 шт. на поддоне**	**поддон 1200 × 800 мм**

СРОК ГОДНОСТИ

- Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед производством работ необходимо расчистить ремонтируемый шов на глубину 2 см или двойную ширину шва. Удалить грязь, пыль, остатки минеральных растворов. Рыхлый шовный раствор следует удалить. Сильно впитывающие основания предварительно необходимо увлажнить.

НАНЕСЕНИЕ

Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в емкость с чистой водой (количество воды затворения указано на информационном стикере). Перемешивание производится механизированным способом дрелью либо строительным миксером со специальной насадкой для строительных растворов. В случае восполнения мелких утрат швов кладки допускается замешивание небольших порций раствора вручную с соблюдением водотвердого отношения. Раствор можно использовать в течение 40 минут с момента затворения водой. Для приготовления раствора и проведения работ использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

Перед началом работ полость шва необходимо увлажнить. Рабочий раствор вводится в шов с помощью шпателя и утрамбовывается. После укладки раствора поверхность выравнивается, но не заглаживается. После схватывания раствора выполняется разделка шва, придавая ему необходимый профиль.

УХОД

По окончанию работ поверхность в течение не менее 3 суток необходимо предохранять от прямых солнечных лучей. Температура воздуха, материалов и основания во время нанесения и высыхания должна быть выше +5°С. Не работать при прямых солнечных лучах, дожде или ветре (например, закрыть фасад сеткой для лесов). Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут вызвать разнотонность лицевого слоя.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Смесь содержит цемент. Во время проведения работ следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

ВНИМАНИЕ! В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными. Версия 06.25

Инструкция теряет силу после появления новой редакции текста. Возможны изменения свойств продукта и сроков годности, которые указаны на информационном стикере, расположенном на лицевой/боковой части упаковки.