

# СТАБЕКС ХЕ20 Е

Затирка на эпоксидной основе  
двухкомпонентная

- 50 цветов
- Стойкость к воздействию кислот и щелочей
- Стойкость к истиранию
- Возможность применения на стенах и полу
- Приклеивание и затирание швов одним материалом
- Высокая адгезия к основанию



## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эпоксидная затирка INDASTRO СТАБЕКС ХЕ20 Е предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной до 20 мм на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью. Применяется на бетонных, цементно-песчаных, цементно-известковых основаниях, гипсокартоне, древесностружечных плитах, основаниях, подверженных деформациям при температурных колебаниях и в условиях периодического увлажнения (в системе «Теплый пол», душевых и ваннных комнатах, кухнях, бассейнах, саунах и хаммамах, на террасах и балконах). Особенно рекомендуется в зонах, подверженных воздействию химически агрессивных веществ. Используется для облицовки в цехах пищевой и алкогольной промышленности, в том числе на рабочих поверхностях кухонь, в аккумуляторных, автомойках, лечебных ваннах, пивоваренных заводах, силосах, помещениях для животных, маслобойнях, сыроварнях, лабораториях и т. д. Применяется для заполнения швов всех типов стеклянной плитки и мозаики, для керамической плитки, керамогранита, натурального и искусственного камня (в т.ч. клинкерной плитки), стеклянных блоков. Для внутренних и наружных работ.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва:	
- на горизонтальной поверхности	1-20 мм
- на вертикальной поверхности	1-15 мм
Соотношение компонентов на 100 гр. готовой затирки	Компонент А – 100 гр., Компонент В – 6,5 гр.,
Жизнеспособность	60 минут
Время хождения через	24 часа
Полная нагрузка	5 суток
Полная химическая стойкость	14 суток
Температура окружающей среды при нанесении	+12...+30°C
Срок хранения в закрытой заводской упаковке	24 месяца

## ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД ЗАТИРКИ

Размер плитки, см	2x2	5x5	10x10	20x20	30x30	40x30
Толщина плитки, мм	3	4	4	4	8	10
Расход гр/м <sup>2</sup> шов 1мм	530	290	140	70	90	100

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМИНЕНИЮ

### ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ.

Перед заполнением швов следует убедиться, что клей, использованный при укладке плитки, полностью высох. Межплиточные швы необходимо очистить от плиточного клея минимум на 2/3 глубины, пыли, жиров, защитных химических и восковых покрытий(консервантов) в

соответствии с рекомендациями производителя отделочного материала, а также других загрязнений, препятствующих сцеплению материала с поверхностью. Швы и клеевое основание должны быть сухими. Во время выполнения работ температура окружающей среды и поверхности основания должна быть не ниже +12°C и не выше +30°C.

### **ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА.**

Для получения светоотражающих свойств цвета хамелеон добавить металлизированную добавку INDASTRO Стабекс ХЕ20 Ad. Перед приготовлением раствора надеть перчатки. Целиком вылить жидкий компонент в пасту, при использовании металлизированной добавки высыпать весь пакет в раствор. Перемешать шпателем или электрической дрелью со специальной насадкой на низких оборотах до получения однородной консистенции (высокие обороты будут способствовать нагреву смеси, что приведет к уменьшению жизнеспособности раствора). Требуется избегать попадания воды в емкость. Полученный раствор должен быть выработан в течение 60 минут.

### **НАНЕСЕНИЕ.**

Затирку швов выполнить специальным резиновым шпателем. Наносить следует диагональными движениями относительно швов. Избытки раствора удалить этим же шпателем. Очистку облицованной поверхности от остатков эпоксидной затирки начинать через 20 минут после приготовления смеси, но не позднее 60 минут. Смоченной в воде целлюлозной губкой производить круговые движения по поверхности, тем самым удаляя излишки раствора. Возможные остатки затирки, эпоксидную пленку и разводы удалить с поверхности в течении 24 часов с помощью специального состава для очистки эпоксидных остатков INDASTRO Стабекс ХЕ1.0. Затвердевшую затирку можно удалить только механически.

**ВНИМАНИЕ:** При использовании цвета хамелеон рекомендуется применять белый плиточный клей INDASTRO Стабекс AC2 TE W или AC2 TE S1 W. Перед затиркой поверхностей из природного камня и пористых материалов необходимо провести пробный тест и убедиться, что поверхность не окрашивается. Необходимо иметь ввиду, что эпоксидная затирка из-за своих химических свойств может создать эффект мокрого камня. При работе с тонкой мозаикой (для изделий толщиной менее 5мм) для получения красивых однородных швов рекомендуется использовать затирку в качестве клея для наклеивания мозаики. Использование затирки в качестве клея рекомендуется на следующих основаниях: стандартные (бетонные, оштукатуренные, кирпичные), сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП) и деформирующиеся основания (древесностружечные плиты и др.). Основание должно быть выровнено и подготовлено для наклеивания мозаики.

### **СОСТАВ**

INDASTRO Стабекс ХЕ20 Е изготовлен на основе эпоксидной смолы, кварцевого наполнителя, отвердителя и модифицирующих добавок.

### **ХРАНЕНИЕ**

Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке при температуре от +8°C до +30°C составляет 24 месяца от даты изготовления. Транспортировка только при температуре от +8°C до +30°C.

### **БЕЗОПАСНОСТЬ.**

**ВНИМАНИЕ!!!** Эпоксидные смолы и отвердители токсично и вредно действуют на кожу и слизистую оболочку, при работе требуется соблюдать правила техники безопасности, следует защищать кожу и глаза. Беречь от детей. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

**ВНИМАНИЕ!!!** Качество материала гарантируется только при точном соблюдении инструкции по применению. Внимательно изучайте инструкцию и строго соблюдайте последовательность операций и пропорций замеса. Производитель не несёт ответственность за качество выполненных работ, если при их проведении использовались сухие строительные смеси других производителей. Данная инструкция не освобождает от

выполнения действующих на территории РФ требований строительных норм и правил. Инструкция теряет силу после появления новой редакции текста. Возможны изменения свойств продукта и сроков годности, которые указаны на информационном стикере, расположенном на лицевой/боковой части упаковки.

## ЦВЕТА

белый 010  
 жасмин 013  
 серый 020  
 светло-серый 021  
 графит 023  
 черный 025  
 бежевый 030  
 багамы 031  
 ваниль 033  
 светло-бежевый 034  
 кремовый 035  
 антик 037  
 венге 039  
 коричневый 040  
 светло-коричневый 041  
 темно-коричневый 042  
 оранжевый 046  
 персиковый 047  
 тициан 049  
 темно-зеленый 052  
 лазурь 063  
 небесный 064  
 синий 065  
 темная ночь 066  
 желтый 070  
 охра 072  
 светло-розовый 081  
 красный 085  
 ярко-розовый 086  
 темно-бордовый 087  
 хамелеон 014



### Дополнительные цвета с добавлением металлизированной добавки:

014/1 русское золото	014/11 сиреневый
014/2 золото	014/12 лиловый
014/3 антик	014/13 небесный
014/4 серебро	014/14 морской
014/5 песчаное золото	014/15 сапфир
014/6 бронза	014/16 оникс
014/7 медь	014/17 изумруд
014/8 шампань	014/18 венге
014/9 винный	014/19 металллик
014/10 малиновый	014/20 тайфун

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЗАТИРКОЙ

Эпоксидная затирка Индастро Стабекс ХЕ20 Е, после полимеризации является абсолютно безопасным для людей и окружающей среды. Эпоксидные смолы, а также отвердители, до момента полимеризации, токсичны и вредно действуют на кожу и слизистую оболочку. Поэтому при работе с ними необходимо соблюдать определенные правила техники безопасности, которые заключаются в следующем:

1. Использовать средства индивидуальной защиты (резиновые перчатки средства защиты глаз и органов дыхания) Хранить исходные материалы в открытом виде в жилом помещении запрещается.
2. Беречь от огня
3. Беречь от детей и домашних животных;
4. Производить работы в хорошо проветриваемом помещении
5. Вызывает раздражение кожи. Может вызывать аллергические реакции на коже
6. При попадании на кожу промыть большим количеством воды
7. При попадании в глаза тщательно промыть большим количеством воды
8. При необходимости обратиться к врачу.