

## СТАБЕКС АС2 ТЕ

Профессиональный промышленный клеевой состав серого цвета, класса С2 ТЕ по ГОСТ Р 56387-2018 для укладки на любые типы недеформируемых оснований всех видов облицовочных материалов.

- Высокая адгезионная прочность более 1 Мпа;
- Отсутствие сползания плитки во время монтажа;
- Увеличенное открытое время и время корректировки;
- Температура эксплуатации от – 50 до + 70 С°;
- Отсутствие усадки.



### ОПИСАНИЕ

ИНДАСТРО СТАБЕКС АС2 ТЕ изготовлен на основе цемента, фракционированного песка и модифицирующих добавок. Плиточный клей экологически безопасен, не содержит вредных примесей, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека. Соответствует действующим на территории Российской Федерации гигиеническим нормам.

### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Плиточный клей ИНДАСТРО СТАБЕКС АС2 ТЕ предназначен для облицовки стен и пола плитками из керамики, керамогранита, натуральным и искусственным камнем, химически стойкой плиткой и т.д. Используется для облицовки цехов, искусственных водоемов, чаш бассейнов. Рекомендуются для облицовки фасадов, полов с подогревом и высокими эксплуатационными нагрузками. Для внутренних и наружных работ.

### РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Стандартные (бетонные, оштукатуренные, кирпичные) и сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ, ГВЛ, ЦСП, старая плитка и другие поверхности).

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### Подготовка основания

Перед нанесением клея необходимо удалить с поверхности пыль, масляные пятна и другие загрязнения, препятствующие сцеплению материала с поверхностью. Гладким и глянцевым поверхностям необходимо придать шероховатость. Значительные неровности необходимо выровнять ремонтными составами ИНДАСТРО ПРОФСКРИН (в зависимости от условий применения и величины перепада уровней основания).

#### Приготовление раствора

Для приготовления раствора содержимое мешка при постоянном перемешивании высыпать в ёмкость с чистой водой из расчёта 1 кг сухой смеси на 0,20-0,24 л чистой воды (на 1 мешок 25 кг – 5-6 л воды) и перемешать до образования однородной массы. Перемешивание производится механизированным (профессиональный миксер) либо ручным способом. Раствор необходимо выдержать 3-5 минут, затем повторно перемешать. После этого раствор готов к применению.

Раствор можно использовать в течение 4 часов с момента затворения водой. При повышении вязкости раствора в ёмкости (в пределах времени жизнеспособности) необходимо тщательно перемешать его без добавления воды.

Для приготовления раствора использовать только чистые емкости, инструменты и воду.

## Нанесение

С помощью кельмы или шпателя клеевой раствор нанести и равномерно распределить по поверхности, затем с помощью зубчатого шпателя создать гребенчатый слой. Рекомендуемая толщина слоя (в зависимости от типа основания и размера плитки) – 1-6 мм. Уложить облицовочный материал на клеевой слой, прижать его с некоторым усилием к основанию, зафиксировать на несколько секунд и откорректировать положение плитки по уровню. Плитка должна быть уложена на основание в течение 30 минут после нанесения раствора. Корректировка плитки производится в течение 60 минут.

В процессе работы и в последующие два дня температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°C и не выше +30°C, влажность воздуха в помещении не должна превышать 70%. Минимальная прочность, достаточная для технологического прохода по поверхности, достигается через 24 часа. Для аккуратной и окончательной отделки межплиточных швов рекомендуется использовать затирки ИНДАСТРО СТАБЕКС ХЕ20 Е или ИНДАСТРО СТАБЕКС ХЕ3.0 Е. Затирку швов следует производить не ранее чем через 24 часа после укладки плитки.

**ВНИМАНИЕ!** Сквозняки и прямые солнечные лучи способствуют образованию плёнки на клеевой поверхности, которая резко снижает адгезионные свойства состава и открытое время.

В случае укладки плитки с повышенным водопоглощением рекомендуется её заранее вымачивать в воде не менее 3-х часов, либо во время укладки наносить дополнительный адгезионный слой в 1мм плоской стороной шпателя на плитку.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

**ВНИМАНИЕ!!!** Смесь содержит цемент. Беречь от детей. Во время проведения работ следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Прочность сцепления с основанием	≥1,5 МПа
Устойчивость к сползанию	0 мм
Максимальная фракция	0,315 мм
Расход воды на 1 кг сухой смеси	0,20 – 0,24 л
Рекомендуемая толщина слоя	1-6 мм
Открытое время, при температуре 20°C	30 минут
Время корректировки плитки, при температуре 20°C	60 минут
Жизнеспособность раствора, при температуре 20°C	Не более 4 часов
Затирание швов не ранее чем через	24 часа
Морозостойкость	50 циклов
Температура воздуха и основания при нанесении	+5...+30°C
Температура эксплуатации	-50...+70°C

## Таблица расхода

Длина стороны плитки	Размер зуба шпателя, мм	Толщина клеевого слоя, мм	Расход смеси, кг/м <sup>2</sup>
до 10 см	4	2	2,1
до 15 см	6	3	3,1
до 25 см	8	4	4,2
Более 25 см	10	5	5,2