

Штукатурка известковая РЕНОАРТ RL20 L

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА 08.26

СВОЙСТВА

- Белый цвет
- Атмосферостойкая
- Слой нанесения до 20 мм
- Ручное и механизированное нанесение

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Известковая штукатурка Реноарт RL20 L предназначена для выравнивания кирпичных и газобетонных стен при реставрационных и отделочных работах. Рекомендуются для отделки фасадов, а также для внутренних работ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	Природно-белый
Максимальная крупность заполнителя, мм	1,25
Расход воды, л/кг	0.20 - 0.22
Расход смеси кг/м ² при слое 10 мм	1,5
Слой нанесения, мм	5...20
Сохраняемость первоначальной подвижности, мин.	≥60
Прочность на сжатие в возрасте 28 дней, МПа, не менее	2
Паропроницаемость, мг/м·ч·Па, не менее	0,09
Температура нанесения, °C	+5...+30
Температура эксплуатации, °C	-40...+65
Изготовлена по ТУ производителя	

СОСТАВ

Известь, портландцемент, минеральный наполнитель, модифицирующие добавки

УПАКОВКА

ПБЕ Коломна: Штукатурка известковая Индастро Реноарт RL20 L упакована в мешки массой 25 кг. Количество мешков на поддоне 60 шт. Размер поддона 1200*800 мм.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, сухим, не замерзшим, без пыли, впитывающим, без высолов, способным нести нагрузку и без слабых участков. Срок выдержки бетонных оснований перед оштукатуриванием – 6 месяцев, кирпичных – 2-4 месяца. Основания, соответствующие указанным требованиям, не требуют укрепления и грунтования. Старые осыпающиеся основания необходимо укрепить (напр. укрепляющей пропиткой). Старые лакокрасочные покрытия должны быть полностью удалены. Перед нанесением штукатурки все имеющиеся на основании щели и выбоины необходимо заделать специально предназначенными для этого продуктами тм Индастро

НАНЕСЕНИЕ

На подготовительном этапе работ необходимо заполнить трещины и раковины, швы в кладке штукатурной смесью. На стыки разнородных поверхностей необходимо закрепить щелочестойкую фасадную сетку с перехлестом не менее 15 см на каждое основание. Крепление сетки производится путем ее утапливания в штукатурный раствор. На углы необходимо установить защитные уголки из коррозионностойкого металла. При необходимости на плоскость стены необходимо установить штукатурные маяки. Для монтажа металлических маяков используется тот же материал, что и для оштукатуривания. Использовать гипс нельзя. Штукатурка наносится на подготовленную поверхность



сверху вниз «змейкой» требуемой толщины (макс. 20 мм за 1 нанесение), затем Н образным правилом разравнивается и после схватывания затирается пластиковыми или деревянными терками. Свежештукатуренные поверхности следует защищать от быстрого высыхания в течение 2 дней. Время твердения всех штукатурных слоев перед нанесением последующих материалов (декоративной штукатурки, окраски.) – не менее 10 дней на 1см толщины.

УХОД

Во время нанесения штукатурки и процесса твердения температура воздуха, материала и основания должна быть выше +5 °С. Не работать при прямых солнечных лучах, дожде или ветре (например, закрыть фасад сеткой для лесов). Высокая влажность воздуха и низкие температуры могут заметно увеличить время сушки. При работе внутри помещений с использованием нагревательных приборов необходимо хорошо проветривать помещения, не допускать прямого свежештукатуренных оснований. обогрева

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ! Смесь содержит гидратную известь. Во время проведения работ следует защищать кожу и глаза. При попадании раствора в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу

В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.
Версия 08.26

125252 г.Москва, ул.Зорге, д.28, стр.1

+7 (495) 226-18-53

Почта info@indastro.ru

<https://indastro.ru/>