РЕНОАРТ RP710

Грунт глубокого проникновения



- **УКРЕПЛЯЕТ СТАРЫЕ И НЕПРОЧНЫЕ ОСНОВАНИЯ**
- **СНИЖАЕТ ВПИТЫВАЮЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ОСНОВАНИЯ**
- **СОКРАЩАЕТ РАСХОД НАНОСИМЫХ МАТЕРИАЛОВ**
- **ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ**

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Грунт глубокого проникновения Индастро Реноарт RP710 предназначен для предварительной обработки сильно впитывающих и неп
нанесением выравнивающих штукатурных и напольных систем, лакокрасочных материалов.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Известковые, гипсовые, цементные основания, легкий и ячеистый бетон, кладки из керамического и силикатного кирпича, природного камня, а также ГКЛ, ГВЛ. Грунт не предназначен для обработки металла и дерева.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Расход материала, мл/м2	100-250
Время высыхания, мин.	30-40
Морозостойкость при хранении, циклы	5
Температура хранения и транспортировки, °С	+5…+35*
Температура проведения работ, °С	+5…+30
Температура эксплуатации, °С	-50…+7
* допускается до 5 циклов замораживания-оттаивания не ниже –40°С	

СОСТАВ

Водная полимерная дисперсия, комплекс вспомогательных добавок.

УПАКОВКА

Тип упаковки	Норма укладки	Размер поддона
ведро 10 кг (10 л)	**33 шт. на поддоне**	**поддон 1200 × 800 мм**

СРОК ГОДНОСТИ

- Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления.

Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке составляет 12 месяцев от даты изготовления. Исключить попадание прямых солнечных лучей! Индастро Реноарт RP710 выдерживает без потери свойств 5 циклов замораживания-оттаивания. В случае замораживания выдержать грунтовку при комнатной температуре до полного оттаивания. Не ускорять оттаивание с помощью любых нагревательных средств и приборов, так как это может приведет к ухудшению свойств и характеристик грунта.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть прочным, сухим и чистым. Перед грунтованием необходимо удалить с поверхности отслаивающиеся элементы, масляные и битумные пятна, пыль и другие загрязнения. Поверхности, не предназначенные для обработки грунтом, должны быть защищены малярной лентой.

НАНЕСЕНИЕ

Перед применением грунт следует перемешать. Грунтование поверхности производить кистью, валиком, щеткой или распылителем. Повторное грунтование и нанесение последующих материалов возможно только после полного высыхания грунта.

УХОД

В процессе работы и в последующие 48 часов температура воздуха и поверхности основания должна быть не ниже +5°С и не выше +35°С, влажность воздуха в помещении не должна превышать 70%.

ВНИМАНИЕ! В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными. Версия 06.25

Инструкция теряет силу после появления новой редакции текста. Возможны изменения свойств продукта и сроков годности, которые указаны на информационном стикере, расположенном на лицевой/боковой части упаковки.