

СТАБЕКС ХЕ20 Е

ЭПОКСИДНАЯ ЗАТИРКА

- ПРОТИВОГРИБКОВАЯ
- ВЫСОКОЭЛАСТИЧНАЯ
- НЕ ЦАРАПАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ
- УСТОЙЧИВА К АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ
- СОХРАНЕНИЕ ЦВЕТА В ПРОЦЕССЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Эпоксидная затирка Индастро Стабекс ХЕ20 Е предназначена для заполнения и защиты межплиточных швов шириной до 20 мм на полах и стенах в жилых, общественных и производственных помещениях, медицинских учреждениях и помещениях с высокой проходимостью. Применяется на бетонных, цементно-песчаных, цементно-известковых основаниях, гипсокартоне, древесностружечных плитах, основаниях, подверженных деформациям при температурных колебаниях и в условиях периодического увлажнения (в системе «Теплый пол», душевых и ванных комнатах, кухнях, бассейнах, саунах и хаммамах, на террасах и балконах). Применяется для заполнения швов всех типов стеклянной плитки и мозаики, для керамической плитки, керамогранита, натурального и искусственного камня (в т.ч. клинкерной плитки), стеклянных блоков. Для внутренних и наружных работ.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ОСНОВАНИЯ

Бетонные, цементно-песчаные, цементно-известковые основания, гипсокартон, древесностружечные плиты, основания, подверженные деформациям при температурных колебаниях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва (горизонтальная поверхность), мм	1–20
Ширина шва (вертикальная поверхность), мм	1–15
Соотношение компонентов на 100 г готовой затирки	Компонент А – 100 г, Компонент В – 5
Жизнеспособность, мин	60
Время эксплуатации через, ч	24
Полная нагрузка, сут	5
Полная химическая стойкость, сут	14
Усадка	Отсутствует
Прочность на сжатие, МПа	45,5
Прочность на изгиб, МПа	18
Температура окружающей среды при нанесении, °С	+12...+30
Срок хранения в закрытой заводской упаковке, мес	24
Изготовлено по ТУ производителя	

СОСТАВ

Затирка Индастро Стабекс ХЕ20 Е изготовлена на основе эпоксидной смолы, кварцевого наполнителя, отвердителя и модифицирующих добавок

УПАКОВКА

Эпоксидная затирка Индастро Стабекс ХЕ20 Е упакована в ведра массой 1 кг.

СРОК ГОДНОСТИ

Хранить и транспортировать при температуре от +5°C до +30°C.

Срок хранения в сухом помещении в заводской упаковке составляет 24 месяца от даты изготовления.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Перед заполнением швов следует убедиться, что клей, использованный при укладке плитки, полностью высох. Межплиточные швы необходимо очистить от плиточного клея минимум на 2/3 глубины, пыли, жиров, защитных химических и восковых покрытий (консервантов) в соответствии с рекомендациями производителя отделочного материала, а также других загрязнений, препятствующих сцеплению материала с поверхностью. Швы и клеевое основание должны быть сухими. Во время выполнения работ температура окружающей среды и поверхности основания должна быть не ниже +12°C и не выше +30°C.

НАНЕСЕНИЕ

Перед приготовлением раствора надеть перчатки. Целиком вылить жидкий компонент в пасту, при использовании металлизированной добавки высыпать весь пакет в раствор. Перемешать шпателем или электрической дрелью со специальной насадкой на низких оборотах до получения однородной консистенции (высокие обороты будут способствовать нагреву смеси, что приведет к уменьшению жизнеспособности раствора). Требуется избегать попадания воды в емкость. Полученный раствор должен быть выработан в течение 60 минут.

Затирку швов выполнить специальным резиновым шпателем. Наносить следует диагональными движениями относительно швов. Избытки раствора удалить этим же шпателем. Очистку облицованной поверхности от остатков эпоксидной затирки начинать через 20 минут после приготовления смеси, но не позднее 60 минут. Смоченной в воде целлюлозной губкой производить круговые движения по поверхности, тем самым удаляя излишки раствора. Возможные остатки затирки, эпоксидную пленку и разводы удалить с поверхности в течение 24 часов с помощью специального состава для очистки эпоксидных остатков. Затвердевшую затирку можно удалить только механически.

Перед затиркой поверхностей из природного камня и пористых материалов необходимо провести пробный тест и убедиться, что поверхность не окрашивается. Необходимо иметь ввиду, что эпоксидная затирка из-за своих химических свойств может создать эффект мокрого камня. При работе с тонкой мозаикой (для изделий толщиной менее 5 мм) для получения красивых однородных швов рекомендуется использовать затирку в качестве клея для наклеивания мозаики. Использование затирки в качестве клея рекомендуется на следующих основаниях: стандартные (бетонные, оштукатуренные, кирпичные), сложные недеформирующиеся основания (пено- и газобетон, ГКЛ и ГВЛ, ЦСП) и деформирующиеся основания (древесностружечные плиты и др.). Основание должно быть выровнено и подготовлено для наклеивания мозаики.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ РАСХОД ЗАТИРКИ

Размер плитки, см	2×2	5×5	10×10	20×20	30×30	40×30
Толщина плитки, мм	3	4	4	4	8	10
Расход, г/м ² при ширине шва 1 мм	530	290	140	70	90	100

— МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Эпоксидные смолы и отвердители токсичны и вредно действуют на кожу и слизистую оболочку, при работе требуется соблюдать правила техники безопасности, следует защищать кожу и глаза. Беречь от детей. При попадании в глаза и на кожу тщательно промыть большим количеством воды и обратиться к врачу.

Качество материала гарантируется только при точном соблюдении инструкции по применению. Внимательно изучайте инструкцию и строго соблюдайте последовательность операций и пропорций замеса. Производитель не несёт ответственность за качество выполненных работ, если при их проведении использовались сухие строительные смеси других производителей. Данная инструкция не освобождает от выполнения действующих на территории РФ требований строительных норм и правил. Инструкция теряет силу после появления новой редакции текста. Возможны изменения свойств продукта и сроков годности, которые указаны на информационном стикере, расположенном на лицевой/боковой части упаковки.

ВНИМАНИЕ! В целях совершенствования технологий, ООО «Седрус» сохраняет за собой право вносить изменения в продукцию, не затрагивающие её основные характеристики, вносить изменения в данную техническую карту. Техническая карта не отменяет соблюдение норм и правил РФ и не заменяет необходимую для данного вида работ профессиональную подготовку исполнителя. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за применение продукции в целях и условиях, не указанных в данной технической карте. С появлением настоящей технической карты все предыдущие версии становятся недействительными.

Инструкция теряет силу после появления новой редакции текста. Возможны изменения свойств продукта и сроков годности, которые указаны на информационном стикере, расположенном на лицевой/боковой части упаковки.